

1. Aplicación de uso

SPORTEC® shooting para una protección ideal en salas de tiro especialmente diseñado, como un material cuya superficie absorbe el impacto del proyectil. **SPORTEC® shooting**, proporciona altísima protección sobre suelos, paredes y techos tanto en salas cubiertas de tiro como en las zonas exteriores aledañas. **SPORTEC® shooting**, absorbe de manera infalible, los peligrosos rebotes de bala, de los que nos informan estudios y tests independientes. La extraordinaria elasticidad del material, hacen que los agujeros de la bala, sean prácticamente invisibles después de la absorción. Las losetas **SPORTEC® shooting**, instaladas sobre suelos, deben ser cubiertas con una capa de poliuretano a prueba de fuego. Esta capa, proporciona una superficie sin juntas que hace que resulte fácil de limpiar, y de retirar los restos de pólvora depositados. Sobre paredes y techos, esta capa de poliuretano no es necesaria.

2. Material

Granulado reciclado a partir de neumáticos ligado con poliuretano.

3. Diseño del product

Colores: rojo (negro y verde disponibles bajo pedido)
Escasas diferencias de color, están sujetas al condición del material.



Superficie: porosa lisa
Parte inferior: corrugado)

4. Dimensiones/Niveles de tolerancia

Grosor: 40 mm (± 2 mm)

(La ficha técnica del product no es susceptible de cambio)! Toda la información no está garantizada.
La última versión de este documento está disponible en www.kraiburg-relastec.com/sportec

Página 1 de 2

Largo/ancho:	500 mm / 500 mm ($\pm 0.8 \%$) 1000 mm / 500 mm ($\pm 0.8 \%$)
Peso de la loseta:	aprox. 6.8 kg (en 500 mm x 500 mm) aprox. 13.6 kg (en 1000 mm x 500mm)
Peso m ² :	aprox. 27.0 kg/m ²

5. Test del product

Resistencia al fuego:	E _{fl} (B2)	(EN 13501-1)
Resistencia a la tracción:	mínimo 0.2 N/mm ²	(EN ISO 1798)
Resistencia a la tensión:	mínimo 50 %	(EN ISO 1798)
Dureza:	60 \pm 5 Shore A	(DIN 53505)
Niveles de temperatura:	-30°C a 80°C	(test en fábrica)
Resistencia al desgaste:	rV 5.9	(DIN V 18035-6)
Seguridad de armas de fuego:	Probado y cumple con los requisitos, comprobado cuando Beschussamt Múnich Informe Nº B-31/2009	

6. Instalación

La instalación debe realizarse de acuerdo con las recomendaciones hechas para el pavimento **SPORTEC® shooting**. La última versión de dichas recomendaciones para la instalación pueden descargarse en la página web de Kraiburg Relastec GmbH & Co. KG.